

VINYL Rigid Click 1220 x 182 x 4+1 mm

SPÉCIFICATIONS PRODUIT

Rigid Core SPC + IXPE	EN ISO 10582	DoP DOU2021
Dimensions lame	Lame	1220 x 180 x (4+1) (0,55) mm
	Boîte	10 lames / 2,196 m ² / 18 kg
	Palette	55 boîtes / 120,78 m ² / 1028 kg
Dimensions dalle	Dalle	610 x 305 x (4+1) (0,55) mm
	Boîte	12 dalles / 2,233 m ² / 19 kg
	Palette	54 boîtes / 120,58 m ² / 1098 kg
Densité	EN ISO 23996	+/- 2050 kg/m ³
Mode de pose	ISO 24334	Vallée 5G-i
Lames/dalles uniques		10
Surface		Structure bois / structure pierre
Chanfrein		Chanfrein 4V
Niveau de brillance	60°	5 %
Conditions de garantie	Usage résidentiel	35 ans
	Usage commercial	20 ans
Application	EN ISO 10874	Classe 23/33 - usage intensif commercial

PROPRIÉTÉS PRODUIT

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE	REQ. MIN.	RÉSULTAT
Emissions dans l'air intérieur			M1, Floorscore, A+, sans ortho-phthalates
Réaction au feu	EN 13501-1		Bfl-s1
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1 (2,5h)	≤ 0,1 mm	0,06 mm
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999 (80°C/6h)	≤ 0,15 %	< 0,05%
Résistance UV	EN ISO 105-B02	≥ 6	OK
Résistance à la glissance	EN 13893 DIN 51130		DS (≥ 0,3) R9
Résistance aux rayures	EN 16094	≤ MSR-A2	OK
Résistance à l'usure	EN 13329	≥ 2000 cycles	≥ 6000 cycles
Résistance aux taches	EN 438-2		Groupe 1 et 2: Classe 5 Groupe 3: Classe 4
Emission formaldéhyde	EN 717-1	≤ 0,124 mg/m ³	E1
Contenu pentachlorophénol			< seuil de détection
Effet d'une chaise à roulette	EN 425 (25000 cycles)	Légère dégradation	35000 cycles, aucun changement
Résistance thermique et chauffage par le sol	EN 12667	< 0,15 m ² K/W	0,040 m ² K/W OK (max +28°C)
Développement bactérien			Ne favorise pas le développement
Isolation acoustique	EN ISO 10140		ΔLw 18 dB (IXPE)